



ISO13



TUBAZIONE PREISOLATA RIXc (13mm)

DESCRIZIONE

I tubi multistrato sono dotati di materiale termoisolante tondo o eccentrico. Questo materiale è costituito da schiuma PE estrusa a cellula chiusa. La schiuma PE ha un robusto strato esterno in PE con una struttura a tenuta di vapore a rete blu. Ciò protegge la schiuma dai danni, in modo che le proprietà isolanti del prodotto non vadano perse anche durante lavori di costruzione pesanti. La tubazione multistrato è fornita in rotoli ed è di tipo RI-Xc (PE-Xc/Al/PE-Xc), lo spessore di isolamento esterno è di 13 mm.




DIMENSIONI CARATTERISTICHE

Misura / Sp. isol.[mm]	Codice articolo	Colore guaina	Rotolo / Pallet
20x2 / 13	50ISO13R20BL	Blu	50/400
26x3 / 13	50ISO13R26BL	Blu	50/450

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice articolo	Cond. Termica	Temp. Max. nom. [20°]	Pr. Max	Temp. media cont.	Coeff. Exp.	Raggio curv. min.	D	d	di	Contenuto acqua
	λ	[°C]	bar	[°C]	[mm/mK]	[mm]	ϕ Ext +isol. [mm]	ϕ Ext. tubo [mm]	ϕ Int. tubo [mm]	[l/m]
xxxISO13R20xx	0.43	95.0	10.0	-10 ÷ 70	0.03	60.0	46.0	20.0	16.0	0.201
xxxISO13R26xx	0.43	95.0	10.0	-10 ÷ 70	0.03	78.0	52.0	26.0	20.0	0.314



CARATTERISTICHE ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO

Conduttività termica:

riferita a 40 °C	0.040 W/mK
riferita a 10°C	0.036 W/mK

Coefficiente trasferimento calore:

riferita a 40°C	3.08 W/m²K
riferita a 10°C	2.77 W/m²K

CLASSIFICAZIONE AL FUOCO ASSORBIMENTO ACUSTICO

Classificazione secondo EN 13501: CL – s1 - d0
Fino a 23dB(A) DIN 52218

APPLICAZIONI

Ideale per utilizzi con acqua potabile, impianto sanitario, riscaldamento, raffrescamento e aria compressa.

RESISTENZA AL VAPORE

Rif.to strato esterno 6315 mu

CERTIFICATI

KOMO, QB (CSTBat), ATG, DVGW Wasser, ETA, ÖVGW Wasser, SITAC, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, Bureau Veritas, RISE, SINTEF, WRAS, AFNOR, PZH, STF, ACS, Aenor, WQA, EMI

